



SAKRET SETZ-FIX

SAKRET SETZ-FIX ist ein Montagebeton, der ohne aufwendiges Mischen sondern nur durch Benetzen mit Wasser verwendet werden kann.

Anwendungsbereiche:

geeignet für die schnelle Montage und Fixierung von:

- Gartenzäunen
- Wäschespinnen
- Spielgeräten
- zur Herstellung von kleineren Fundamenten für z.B. Gartengrills, Gartenbänke und Gerätehäuschen

Eigenschaften:

- frostwiderstandsfähig
- einfache Handhabung
- schnell erhärtend
- wasserfest

Technische Daten:

Aushub			Materialbedarf (kg)	Gebinde (Säcke)
Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)		
25	25	20	25	1
25	25	40	50	2
25	25	60	75	3
50	50	15	75	3
100	100	15	300	12
100	25	60	300	12
100	25	80	375	15

Untergrundvorbereitung:

- in tragfähigem, verdichtetem Erdreich Loch oder Graben für den Einbau von Geräten oder Fundamenten ausheben
- Fundamente frostfrei gründen
- Seitenflächen und Boden mit Wasser anfeuchten

Verarbeitung:

- SAKRET SETZ-FIX trocken direkt aus dem Gebinde bis zu einer max. Höhe von 20 cm einfüllen
- das Trockengemisch mit der angegebenen Wassermenge mittels Gießkanne benetzen
- bei tieferen Aushüben anschließend weitere Lagen von je 20 cm aufbringen und - wie oben beschrieben – mit Wasser benetzen
- Betonoberfläche nach dem Absinken des Wassers mit Spaten durch leichtes Anklopfen verdichten und sauber abziehen, ggf. abgenommene, Grasnarbe wieder auflegen - fertig!
- SAKRET SETZ-FIX, Beton ohne Mischen, beginnt bereits nach ca. 20 Minuten zu erhärten
- alle Einbauteile sind bis zu diesem Zeitpunkt lage- und lotrecht auszurichten.
- Danach ist eine Änderung der Lage nicht mehr möglich und die Hilfskonstruktionen für die Fixierung der Einbauteile können entfernt werden
- nach ca. 24 Stunden ist die Betonerhärtung soweit fortgeschritten, dass Wäschespinnen, Spielgeräte etc. belastet werden können
- die völlige Durchhärtung ist nach ca. 28 Tagen gegeben
- die Verarbeitungstemperatur muss zwischen +5 °C und +30 °C liegen



SAKRET SETZ-FIX

Nachbehandlung:	<ul style="list-style-type: none"> • in den ersten Tagen vor Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind und Frost schützen • SETZ-FIX bis zu 5 Tage feucht nachbehandeln, z.B. durch Besprühen mit Wasser oder durch Aufbringen geeigneter Nachbehandlungsmittel
Wasserbedarf:	<ul style="list-style-type: none"> • für 25 kg werden ca. 3,5 l Wasser benötigt
Materialbedarf:	<ul style="list-style-type: none"> • pro 25 kg Gebinde ergeben sich ca. 13 l Frischbeton
Lieferform:	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kg Sack, 42 St./Palette
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none"> • witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken • angebrochene Gebinde sofort verschließen • nicht angebrochene Gebinde 12 Monate
Hinweis:	<ul style="list-style-type: none"> • die technischen Daten beziehen sich auf +20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte • den abbindenden SAKRET SETZ-FIX vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen und zu hohen Temperaturen ($\geq 30^{\circ}\text{C}$) schützen • bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nach verdünnt werden • Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärtetem Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann

Optik	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813
grau	ca. 13 l Frisch-/Festbeton	25 kg Sack	42 Stück/Palette	101131

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand November 2016/sch